



FICHE TECHNIQUE

# FUNACRYL MAT

## PEINTURE ACRYLIQUE MATE

### DESRIPTIF DU PRODUIT

Peinture acrylique mate très opacifiante, de grande qualité.

#### DOMAINES D'APPLICATION

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

##### Supports

• Applicable sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

#### PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Très bon pouvoir garnissant
- Décoration soignée.
- Excellente opacité.
- Excellente résistance à la lumière et à l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Composition           | Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse          |
| Norme Afnor           | NFT 36005 famille 1 classe 7b2                                      |
| Présentation          | Peinture monocomposante   |
| Densité               | 1.60 ± 0.05   |
| Proportion du mélange | Sans objet  |
| Temps de murissement  | Néant   |
| Extrait sec           | 64 % (± 1 %) en poids<br>44 % (± 1 %) en volume                     |
| Dilution              | Eau   |
| Point éclair          | Sans objet  |
| CPV                   | 70 %  |
| Brillant spéculaire   | Sans objet  |
| Aspect                | Mat   |
| Consommation          | 11-13 m <sup>2</sup> /litre pour un feuil sec de 40 µm              |
| Couleur               | Blanc<br>Mise à la teinte sur commande, nous consulter              |
| Durée de conservation | Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré |
| Conditionnement       | Bidons de 1 litre, 3 litres et 15 litres                            |

#### PROCÈS VERBAUX

- Émission de COV dans l'air :  
Rapport d'essai RES 116319 B3 du SGS : **A+**.
- Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.



## DÉLAI DE RECOUVREMENT

### SÉCHAGE POUR 40 µm

|                |            |
|----------------|------------|
| HORS POUSSIÈRE | 30 minutes |
| SEC AU TOUCHER | 1 heure 30 |
| RECOUVRABLE    | 4 heures   |



## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au NF DTU 59.1.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu une couche d'impression FUNACRYL PRIM.

Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné : après préparation du support, application possible d'une première couche de FUNACRYL MAT diluée à 10 % d'eau suivie de deux couches successives pures.

### Conditions d'application

- Le FUNACRYL MAT craint le gel, il devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l'application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
- Humidité relative ambiante : maximum 80%.
- Humidité du support inférieure à 4% en poids.
- Température du support supérieure à 3°C du point de rosée.

### Application

Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.

- Application à la brosse et au rouleau
- Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 10% d'eau en application manuelle et jusqu'à 10 % d'eau au pistolet pneumatique.

### Systèmes et consommations

- La consommation moyenne est de 11 à 13 m<sup>2</sup>/L.

## RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Juin 2021.

- COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l de COV (2010).
- Ce produit prêt à l'emploi contient : 18 g/l de COV



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon  
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - [www.funget.fr](http://www.funget.fr)