



FUNGETPOX MORTIER

MORTIER EPOXY DE RÉPARATION TRI-COMPOSANTS, SANS SOLVANT ET À SÉCHAGE RAPIDE

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Mortier à base de résine époxy tri-composants sans solvant destiné à la réparation des ouvrages horizontaux en béton.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation horizontale

- Reprise des flashes.
- Reprise des nids de poules.

Supports

- Sols béton brut homogène correctement préparés.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Excellente adhérence
- Bonne résistance chimique et mécanique
- Sans retrait
- Très grande dureté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine époxy sans solvant
Norme Afnor	NFT 36005 famille 1 classe 6b
Présentation	Résine à 3 composants
Densité	Base : 1,10 Durcisseur : 1,02 Base + Durcisseur + Silice : 2
Proportion du mélange	Base / Durcisseur = 1/2 en poids
Temps de murissement	Néant
Extrait sec	100 %
Dureté Shore D	85 à 23°C après 7 jours
Adhérence sur béton sec	> 2 MPa
Résistance en flexion à 28 jours	> 35 MPa
Résistance en compression à 28 jours	> 93 MPa
Consommation	2 kg/mm/m ²
Couleur	Neutre (teinte sable) Gris après mélange sur demande
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	Kit de 5 kg Base = 0,4 kg / Durcisseur = 0,2 kg / Silice : 4,4 kg

PROCÈS VERBAUX

- Émission de COV dans l'air : Rapport d'Essai RES 116319 B4 du SGS : **A+**.
- Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010





MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

• Les surfaces à traiter devront être préparées mécaniquement par grenailage ou ponçage diamant afin d'obtenir des supports sains, secs et propres, exempts de traces d'huile et laitance pouvant nuire à l'adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3 et au DTU 54.1).

Conditions d'application

- Le FUNGETPOX MORTIER devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l'application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +35°C.
- Humidité relative ambiante : maximum 80%.
- Humidité du support inférieure à 4% en poids.
- Température du support supérieure à 3°C du point de rosée.

Préparation du mélange

• Le mélange de la base, du durcisseur et de la silice devra impérativement être effectué correctement afin d'obtenir une pâte homogène.

Application

• Le FUNGETPOX MORTIER sera appliqué à la lisseuse ou à la truelle.

Systèmes et consommations

• Application à la truelle à raison de 2 kg/m²/mm d'épaisseur. Il sera nécessaire de compacter pour l'obtention des performances optimales. Le FUNGET MORTIER peut être recouvert par tout type de peinture ou résine. Le nettoyage des outils sera réalisé à l'aide du FUNGETSOLV 502.

DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION

TEMPÉRATURE	+ 15°C	+ 20°C	+ 30°C
DPU	~ 45 minutes	~ 30 minutes	~ 15 minutes

La Durée Pratique d'Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.

SÉCHAGE

TEMPÉRATURE	+ 15°C	+ 20°C	+ 30°C
MINI	8 heures	5 heures	3 heures
MAXI	2 jours	24 jours	18 heures
DURCISSEMENT	10 jours	7 jours	5 jours

Ces données ne sont qu'indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Juin 2021.
- COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
- Ce produit prêt à l'emploi contient : 25 g/l de COV



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.
 FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
 Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr