



RÉNOV' IMPER

PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE POUR LA RÉNOVATION DES TOITURES

DESRIPTIF DU PRODUIT

Peinture à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la rénovation des toitures, spécifiquement développée pour une protection complète et durable contre les attaques des champignons, mousse, lichens...

DOMAINES D'APPLICATION

EXTÉRIEUR.

Supports

- Tuiles béton, tuiles terre cuite.
- Tôles, zinc.
- Fibrociment.
- Supports bitumineux, shingle. etc...(nous consulter).

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Finition satinée et nettoyable,
- Fort pouvoir d'adhérence.
- Technologie de protection présentant une meilleure résistance aux PH alcalins, aux intempéries et aux UV,
- Stabilité et efficacité à long terme.
- Protection contre la rouille sur toutes les parties métalliques de la toiture (fixations, crochets, etc...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine acrylique en phase aqueuse
Norme Afnor	NFT 36005 famille 1 classe 7b2
Présentation	Peinture monocomposante
Densité	1.30 ± 0.05 suivant teinte
Proportion du mélange	Sans objet
Temps de murissement	Néant
Extrait sec	65 % (± 1 %) en poids 54 % (± 1 %) en volume
Dilution	Eau
Point éclair	Sans objet
CPV	23 %
Brillant spéculaire	Sans objet
Aspect	Satin
Consommation	7 à 8 m ² /L pour un feuil sec de 70 µm
Couleur	Brun (RAL 8017), Rouge Tuile (RAL 8012), Gris Anthracite (RAL 7016), Gris clair (RAL 7035) Blanc
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	Bidon de 3 et 15 litres

DÉLAI DE RECOUVREMENT

SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE	30 minutes
RECOUVRABLE	3 heures



MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

· Éliminer par brossage les salissures, mousses et parties non adhérentes. Il est fortement recommandé d'appliquer par pulvérisation notre FUN'DÉMOUSS (cf. F.T. correspondante) afin de «stériliser» le support avant l'application du RÉNOV'IMPER.

Après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

Conditions d'application

- Le RÉNOV'IMPER craint le gel, il devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l'application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
- Humidité relative ambiante : maximum 80%.
- Humidité du support inférieure à 4% en poids.
- Température du support supérieure à 3°C du point de rosée.

Application

Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation. Dans ce dernier cas, il est conseillé de travailler par couches successives afin d'éviter les surcharges.

Sur support brut, deux couches minimum sont obligatoires.

Il est recommandé de diluer la première couche avec 10 % d'eau maximum.

Systèmes et consommations

La consommation moyenne est de 7 à 8 m²/L.

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Novembre 2023.

- COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
- Ce produit prêt à l'emploi contient : 63 g/l de COV



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr